69日本分類

日本国特許庁

印特 許 出 願 公 告 昭45-23408

12 B 24 12 B 1 12 B 4 54 A 12 С

**49公告 昭和45年(1970)8月6日** 

発明の数 1

(全4頁)

1

のトルクコンバータのプレード接着法

顧 昭43-83530 印特

23出

79発 明 者 石井広治

富士市吉原昭和通り昭和寮

岡本功一 同

富士市広見町6の579の3

⑪出 願 人 日産自動車株式会社 横浜市神奈川区宝町 2

代 表 者 川又克二

代 理 人 弁理士 杉村信近 外1名

## 図面の簡単な説明

レードとシエルの仮付の原理を示す説明図、第3 図、第4図はろう材の形状、配置を示す説明用平 面図及縦断面図、第5図、第6図は加工工程説明 用温度勾配図、及び加熱炉の構成配置図を示す。 発明の詳細な説明

本発明は電気炉銅ろう付によるトルクコンパー ターの部品インペラー、ターピンにおけるプレー ドの接着法に係る。

従来、インペラー、タービンを製作する際にブ レードを取付ける方法としては、シエル、及びコ 25 アにスリットをあけ、そのスリットにプレードの 爪をさしこみ、その爪を折り曲げる事により、シ エル、プレード、コアを固定する方法が行われて いた。しかしこの方法では開発しようとするトル クコンバーターの試作費が多くかかり又試作期間 30 欠点をなくすよう改良したもので、 が長いという欠点があり、生産になつた場合でも スリット加工用の型費が高く、型の寿命が短い為 にコスト高となり、又爪を折り曲げただけで固定 してあるので長い間使つていくうちに爪がゆるん でくるという現象も起こるといつたように多くの 35 構造上の欠点があつた。

従つて最近とれらの欠点を持たない電気炉銅ろ う付によるプレードの接着法が国内において実施

されて来た。この方法によればシェルとプレード、 プレードとコアの間に銅と母材(圧延鋼飯)との 合金層を作るので高い接着力を得る事が出来、又 昭43(1968)11月16日 従来のようなスリツト加工を必要としないので前 5. 述のような欠点はなくなる。

> しかし現在おとなわれている電気炉銅ろう付に よるプレードの接着法には下記の欠点がある。

- (1) プレードのフランジの折曲げ方向がシエル側 とコア側とで逆方向になつているのでブレード のプレスがむずかしく精度もあまり良くない。
- (2) 組立てて炉に入れるためのプレードの仮付に はコアとはスポットウエルドでおこない、シエ ルとは治具によつておこなつている為、治具の 分だけ炉の熱容量が少なくなり、又治具も2, 第1図は本発明のプレード形状図、第2図はプ 15 3回炉を通すと大きく歪んでしまうので使えな くなり治具費がかさむ。
  - (3) おう材として銅粉とアルコール性の液体とを 混合したペースト状のものを使用し、これを要 部に塗布するので、値段が高く又プレードのフ ランジに弦布する工数が多くかかる。 20
    - (4) 雰囲気ガスとしてアンモニアの分解ガスを使 用するが価格が高い。
    - (5) プレードとコア・シエルの厚さ形状が異なり ( 例プレート0.6 コア・シエル 1.0 ~ 1.2 )プ レードの収縮率が大きいのでプレードフランジ と接するコア・シエルが引張られ部分的に変形

本発明ではこのようなトルクコンパーターのプ レードの形状を新規に工夫することにより前述の

- (1) プレードに同方向のフランジを形成するよう プレスし、スポツトウエルデイング等によりコ ア外側面に仮止し、
- (2) これをシェル中にプレードにプレストレスが かかるよう押込み、
- (3) 銅等のろう材をリング状としてプレードとシ エル及びコアーとの間にセツトし、
- (4) これを電気炉中に於いて適当雰囲気のもとに

2

3

ろう材の溶融温度に加熱し、ブレードとシエル 及びコアーとの間をろう付けするトルクコンバ ータのプレード接着法を特徴とする。

本発明を以下工程順に従つて説明する。

- (1) 先ず個々のプレス品シエル、コア、プレード 5 の形状であるが、シエル、コアについては現行 のスリットのない形状のままでよく、これに取 付ける。プレード1の形状を第1図に示すよう にフランジ2,3の方向を同じにし、又プレー ド1にわずかのわん曲8をつける。
- (2) 次にプレード1とコア4、プレード1とシエ ル5の仮付をおこなう。プレードとコアの仮付 はスポットウエルドアでおこない、ここで仮付 されたプレード1とコア4の組立品をシエル5 おこなう。押し込むだけで仮付されるわけは第 2図に示すようにプレード1のわん曲がスプリ ングの作用をしプレード1の外側フランジ3が シエル5の内面にスプリング力P1で押しつけ てプレードのフランジ3とシエル5とのすきま が少なくなり、かつプレード 1とコア 4はある 程度以上の外力を与えなければシエルから抜け たい。
- (3) 次にろう材として銅線を輪にして第3四に示 25 上述のところから明らかなように本発明におい すようにプレード 1とコア 4との間及びプレー ド1とシエル5との間に嵌め合せてセツトする。 以上のようにセットされた部品をベルトコンベ ア8で、炉内温度1110~1130℃環元性雰 囲気ガスの炉に入れろう材の溶融温度以上に加熱 30 い製品が得られる。又プレードのフランジを同じ する。そして加工が終わつて炉から部品が出てく るようにする。

: ここでプレードがわん曲になつているので収縮 率の違いによるコア・シェルの部分的変形はプレ 度1110~1130℃の場合ペルトコンペアス ピード15~20cm/分の条件のもとで雰囲気ガ ス及びろう材については各々安価な発熱形ガス、 銅線でも良い結果が得られる。

## 実施例

厚さ0.4~0.8 mmのプレード 1をプレスし同方 向のフランジ2,3を形成し、プレード1の腹板 部にわずかの彎曲(8=0.5~1 m/m)をつけ る。フランジの幅はシエル側でプレード3の幅

7~8 四とした。

次にプレード 1 をコア 4 にスポツトウエルデイ ングで仮止めし、これをシエル 5に挿込んでプレ ード1とシエル5との仮付けを行う。

次いでろう材として銅芯線をプレードとコア及 びシエルとの間にセツトし、第4図に示す如きべ ルドコンペア8でコンペアスピード15~20 cm/分で炉内温度1110~1130℃に保持し、 発熱形燃料ガス雰囲気の炉り中にろう材の溶融温 10 度以上に約1時間半加熱する。

このように加熱処理すると、銅ろう材は無酸化 状態の母材表面で非常に流動性が良く狭い隙間に も毛細管現象でよく流れ込む。

このようにして狭い隙間に流れ込んだ銅は母材 中に押し込んでシエル 1とプレード 5の仮付を 15 と母材の間に合金層を作るので強い接着力が得ら れた。

炉の温度勾配は第6図の如く炉の予備処理に 18分所定温度の加熱に10分、水槽10による 冷却に54分をかけて徐冷した。第6回は加工工 られ、又フランジの外面との摩擦力 P。によつ 20 程説明用の加熱炉の一例を示すもので、 8はメツ シュベルトコンペア、9は同プーリー、10は水 槽、11は炉体、12はヒーター、13は雰囲気 ガス入口、14は炉壁、15は可動式とした隔壁 を示す。

てはプレードにわん曲をつける事により、治具が 不用となり生産能力が今迄の2~3倍にあがる。 又治具費もゼロとなり加工費が安くなる。そのう えシエル・コアの部分的変形もなくなり精度のよ 側にするため、プレスが容易でかつプレードの精 度もあがる。そして炉内温度1110~1130 ででペルトコンペアスピード 1 5~20cm/分の 条件のもとでは、発熱形ガス及びリング状の銅線 ードのわん曲の変化によつて吸収される。炉内温 35 でもよい結果が得られるためガス代が約1/3と なり、ろう材も約3割安くなり、かつろう材の途 布がいらなくなるのでろう材をつける工数もいち ぢるしく減少する。

> 本発明の方法の格別の効果を要約すると次の通 化工业 医皮质 40 りである。

- (1) 工数が少なくてすむ。
- (2) 大量生産が出来る。
- (3) (1)及び(2)の理由で加工コーストが安くなる。
- (4) 接着力が強い。
- $S_b = 4 \sim 5$  xxx、コア側でプレード 2 の幅 $S_c = 45$  (5) トルクコンバーターのブレードの取付の精度

٠.


5

がくるわないで安定する。 (6) 仕上りがきれいである。


## 特許請求の範囲

1 プレートに同方向のフランジを形成するよう もとにろう材の溶融温度に加熱し、プレードとシ プレスし、スポットウエルデイング等によりコア 5 エル及びコアとの間をろう付けすることを特徴と 外側面に仮止めし、これをシエル中にプレードに するトルクコンパーターのプレード接着法。


プレストレスがかかるよう押込み、銅等のろう材をリング状としてプレードとシエル及びコア間にセットし、これを電気炉中に於いて適当雰囲気のもとにろう材の溶融温度に加熱し、プレードとシェル及びコアとの間をろう付けすることを特徴とするトルクコンバーターのプレード接着法。




第3図



第4図



第5図



第6図

